

CS 25

MICROPROTECT



Silikons sanitārtehniskajām ierīcēm

CS 25 MICROPROTECT jaunais sastāvs satur aktīvās vielas, kas novērš sēnīšu un pelējuma veidošanos, samazinot sporu rašanās un izplatīšanās iespēju un nomācot to vairošanos.

PIELIETOJUMS

- ▶ Pieejams 40 krāsās, kuras atbilst Ceresit CE 33 Super, CE 40 Aquastatic un CE 43 Grand'Elit krāsām
 - ▶ Satur pretsēnīšu vielas
 - ▶ Tam ir PZH (Polijas higiēnas institūta) sertifikāts par lietošanu vietās, kur ir saskare ar dzeramo ūdeni
 - ▶ Noturīgi elastīgs
 - ▶ Noturīgs pret laika apstākļiem
 - ▶ un UV starojumu
 - ▶ Ūdensnecaurlaidīgs
- Lietošanai iekštelpās un ārpus telpām

PIELIETOJUMS

- Nodrošina blīvu savienojumu vietās, kur parastās šuves veido plaisas.
- Nodrošina ilgstošu aizsardzību pret sēnītēm un pelējumu. Materiālā esošās pretsēnīšu vielas rada apstākļus, ka šuves, uz kurām ūdens neaizķeras, paliek tīras un spīdīgas.
- Materiālam ir lieliska adhēzijas spēja pie sausām, ūdeni vāji uzsūcošām pamatnēm, tādām kā stikls, glazētas keramikas flīzes, porcelāna, fajansa un emaljēti elementi.


PIELIETOJUMA PIEMĒRI

- Šuvju aizpildīšanai starp keramikas flīzēm sienu stūros un sienu sadures vietās ar grīdu.
- Spraugu aizpildīšanai starp plāksnītēm un sanitārtehniskajām ierīcēm.
- Temperatūras šuvju, kas atrodas slapjās telpās, blīvēšanai.
- Silikons ir paredzēts izmantošanai vannas istabās, virtuvēs, tualetēs, dušas kabīnēs, kā arī ēku ārpusē.



PAMATNES SAGATAVOŠANA

Blīvējuma virsmai jābūt sausai un attīrītai no taukiem, bituma, putekļiem un citām vielām, kas samazina adhēziju. Esošie netīrumi un jebkādi iepriekšējās blīvēšanas pārpalikumi pilnībā jānoņem. Taukainās virsmas jānotīra ar šķīdinātāju. Spraugu malas var aplīmēt ar pašlīmējošu lenti, kas atvieglo silikona traipu notīrīšanu. Temperatūras šuvju blīvēšanas gadījumā plaisā jāiespiež apaļas formas polietilēna putu profils, lai silikona pildījums piegulētu pie kustīgajiem elementiem ar sānu malām, nevis ar apakšu. Pildījuma biezumam jābūt apmēram 50 % no spraugas platuma. Spraugas platums nedrīkst būt mazāks par 5 mm.



Blīvējot sprauņu, tajā jāiespiež aukla.

DARBA IZPILDE

Nogrieziet tūbiņas galu tieši virs vītnes. Uzskrūvēt dozējošo uzgali un piēgrieziet to atkarībā no piepildāmas spraugas platuma.



Dozējošā uzgala piēgriešana atbilstošā platumā

No tūbiņas silikons jāizspiež ar īpašu pistoli. Plaisas jāaizpilda nepārtraukti bez atstarpēm, neatstājot tajās tukšumus.



Silikona uzklāšana

5 minūšu laikā piepildītā šuve jāaprasina ar ziepjūdeni un jāizlīdzina ar tāpat samitrinātu instrumentu, vienlaicīgi noņemot materiāla pārpalikumu.



Šuvei jābūt ar tādu formu, kas nepieļauj ūdens uzkrāšanos uz tās.



Šuves profilēšana

Noņemt pašlīmējošās lentes, ja tās tika izmantotas. Ar silikonu



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals

svaigi nosmērētas vietas var nomazgāt ar ziepjūdeni vai lakbenzīnu, sacietējušu materiālu iespējams notīrīt tikai mehāniski



Trapa atloka blīvēšana

Ja ir nepieciešamība pārtraukt darbu, ir jāizspiež nedaudzpolimēra, lai tas būtu mazliet izspiests ārpus dozēšanas uzgaļa. Pirms darba atsākšanas izžuvušais materiāls jānoņem. Atvērts iepakojums jāizmanto pēc iespējas ātrāk.



PIEZĪME!

Darbus nepieciešams veikt sausos laika apstākļos, kad gaisa un pamatnes temperatūra ir no + 5 °C līdz + 40 °C. Cietēšanas laikā CS 25 izdala etiķskābi, kas var kairināt acis, gļotādu un ādu. Slēgtās telpās nodrošināt labu ventilāciju. Notraipīto ādu nomazgāt ar spirta šķīdumu. Gadījumā, ja ir notikusi materiāla saskare ar acīm, tās izskalot lielā ūdens daudzumā un meklēt ārsta palīdzību. Sargāt no bērniem.

IEPAKOJUMS

280 ml kārtidzēs.

TEHNISKIE DATI

Bāze:	silikons, acetoksi-
Blīvums:	apm. 1,0 g/ml
Darbu veikšanas temperatūra	no +5 °C līdz +40 °C
Virsmas izžūšanas laiks:	apm. 15 min
Karstumizturība:	no -40 °C līdz +120 °C
Sacietēšanas laiks::	apm. 3 mm 24 stundu laikā
Šuves platums:	no 5 līdz 30 mm
Noturība pret noslīdēšanu:	≤ 3 mm saskaņā ar EN 15651-1:2012 standartu ≤ 3 mm saskaņā ar EN 15651-3:2012 standartu
Tilpuma maiņa:	≤ 25 % saskaņā ar EN 15651-1:2012 standartu ≤ 30 % saskaņā ar EN 15651-3:2012 standartu
Stiepes raksturlielumi pēc iegremdēšanas ūdenī:	≥ 100 % 23 °C temp. saskaņā ar EN 15651-1:2012 standartu ≥ 25 % 23 °C temp. saskaņā ar EN 15651-3:2012 standartu
Mikrobioloģiskā attīstība:	1 saskaņā ar EN 15651-3:2012 standartu
Iznākums no iepakojuma	aptuv. 15 m, ja šuve 6 x 6 mm
UZGLABĀŠANA:	Līdz 18 mēnešiem no izgatavošanas datuma. Uzglabāt vēsos un sausos apstākļos, temperatūrā virs +5 °C līdz +25 °C.
Būvizstrādājums atbilst	EN 15651-1:2012 un EN 15651-3:2012 standartam.

Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālruniem:
Andis Londenbergs +371 29414813

Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī piederīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN) standartus. Iepriekšminētās īpašības ir pamatotas uz praktisko pieredzi un uzliktajām pārbaudēm. Garantētām īpašībām un iespējamam pielietojumam, kas iziet ārpus šajā informācijas lapā garantētām, ir nepieciešams mūsu rakstisks apstiprinājums. Visi sniegtie dati tika iegūti apkārtējās vides un materiāla temperatūrā +23 °C un 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, ja vien nav noteikts citādi. Lūdzam ņemt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var būt ātrāka vai lēnāka.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals

Šeit ietvertā informācija, īpaši rekomendācijas par apiešanos ar produktu un tā lietošanu, ir pamatota uz mūsu profesionālo pieredzi. Tā kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto pielietojumu un tādā veidā ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, mēs stingri iesakām, lai katrā atsevišķā gadījumā tiek veikti pietiekoši testi, lai pārbaudītu mūsu produktu piemērotību to paredzētajam pielietojumam. Likumīga atbildība nevar tikt akceptēta, tikai pamatojoties uz šīs datu lapas saturu vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tīša pienākumu neizpilde vai liels pārkāpums no mūsu puses. Šī tehnisko datu lapa aizstāj visus iepriekšējos izdevumus, kas saistīti ar šo produktu.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals