

Metal Pro Emalja 5

Produkta īpašības

Matēta, ātri žūstoša rūpnieciskā un mašīnveida emalja.

Nodrošina cietu un izturīgu virsmu, kas ir spīdīga un krāsaina. Izturīga pret ķīmikālijām un eļļu.

- Metāla virsmām
- Izturīgs pret ķīmikālijām un eļļu
- Melns tonis



Produkta izmantošana

Korozijas aizsargāta dzelzs un metāla galīgā apstrāde gan telpās, gan ārā.

Pamatne

Jābūt tīrai, sausai, cietai un piemērotai krāsošanai.

Nedrīkst uz virsmas būt stāvošs ūdens vai ilgstoša ūdens uzkrāšanās risks.

Pamatne ir jāgruntē.

Virsmas sagatavošana

Noņemiet vaļīgo materiālu un krāsu, tīrot ar tērauda otu, slīpējot vai apstrādājot ar smilšu strūklu. Netīrumi, netīrumi, tauki, eļļa, sāļi un krīta materiāls tiek noņemti ar Fluren 33 kaļķa un rūsas noņēmēju.

Aļģes, pelējums un pelējuma augšana tiek noņemta, tīrot ar Flügger Facade Anti-green.

Gludas, spīdīgas virsmas ir jānoslīpē matētas.

Gruntējiet atklāto metālu ar Flügger Metal Pro grunti.

Uzklājiet **2 gruntskrāsas kārtas un 3 kārtas** nobeiguma krāsojuma.

Pielietojums

Ota, rullis vai aerosols.

Uzklāj mitru uz slapja un pabeidz, suku/rullējot vienā virzienā.

Vienmēr izmantojiet vienu un to pašu partiju vienas plaknes virsmām.

Aukstums vai karstums var ietekmēt materiāla viskozitāti.

Materiāla temperatūrai izsmidzināšanas laikā jābūt min. 12°C.

Izvairieties strādāt tiešā saules gaismā un ļoti karstās virsmās.

Auksts laiks un augsts atmosfēras mitrums pagarina žūšanas laiku, pilnu sacietēšanas un atkārtotas apstrādes intervālu.

Augsta temperatūra un zems atmosfēras mitrums samazina žūšanas laiku un pilnīgu sacietēšanu.

Vienmēr veiciet testu procedūras, lai pārbaudītu un pieņemtu saķeri un rezultātus.

Sagaidāmais rezultāts

Matēta necaurspīdīga virsma.

Virsmas pretkorozijas īpašības ir atkarīgas no substrāta rakstura, konstrukcijas, konstrukcijas, slāņa biezuma, uzklāšanas un iedarbības.

Tīrīšana un uzturēšana

Tīriet pēc vajadzības ar Flügger Fluren 37 Basic Cleaner vai Flügger Facade Anti-green. Regulāri pārbaudiet apstrādi, lai konstatētu koroziju.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Aizsargājiet tikko krāsoto virsmu no nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Veiciet atbilstošus pasākumus pret mitruma un lietus ietekmi uz svaigi krāsotām virsmām. Virsma sasniedz maksimālu izturību, kad tā ir pilnībā sacietējusi. Ilgstoša karsēšana var izraisīt krāsas dzeltenumu.

Vides informācija

Samazini krāsas zudumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas tev vajadzēs. Noņemiet pēc iespējas vairāk krāsas no instrumentiem pirms tīrīšanas. Krāsu un tīrīšanas šķidrumu nedrīkst izliet kanalizācijā, bet gan savākt un utilizēt kā vides atkritumus. Tukšo un sauso iepakojumu vajadzētu šķirot kā metālu. Uzglabājiet lieko krāsu pareizi, lai varētu izmantot pāri palikušos un samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana

Vēss, bez sala un cieši noslēgts

Aizsardzības aprīkojums

Aizsargājiet ādu un acis no šļakatām ar piemērotu apģērbu, cimdiem un brillēm. Izvairieties no miglas un putekļu ieelpošanas. Lietojiet piemērotu aizsargaprīkojumu, skatiet drošības datu lapu papildu informācijai.

Tehniskie dati

Produkta veids	Metāla krāsa
Spīdums	5; Matēts
Blīvums (kg/l)	1.3
Cieto vielu svara %	67
Cietvielas Vol. %	38
Nominālais izkliedes ātrums (m²/ltr.)	10
Ilgs izkliedes ātrums (m²/l.)	12
Īsās izkliedes ātrums (m²/ltr.)	8
Minimālā darba temperatūra uzklāšanas laikā un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	Min. +5°C
Mitrums	Maksimālais mitrums: 80 % relatīvais ūdens līmenis.
Žāvēšanas laiks 20° C, 60 % relatīvā ūdens (stundas)	1
Pārklājams pie 20° C, 60 % relatīvā mitruma (stundas)	4
Pilnībā sacietējis pie 20° C, 60 % relatīvā mitruma (dienās)	28
Atšķaidīšana	Neatšķaidi
Instrumentu tīrīšana utt.	Vaitspirts