

Metal Pro Multiprimer

Produkta īpašības

Ātri žūstoša ūdens grunts ar pretkorozijas īpašībām.

- Ātra žūšana
- Pretkorozijas aizsardzība
- Metālam un vieglajam metālam



Produkta izmantošana

Metāla korozijas aizsardzība, kas pakļauts vidējai iedarbībai, mainīgai temperatūrai un mitrumam.

Iekšējās uz tērauda, rūpnīcā krāsota metāla loksnēm, alumīnija, vara, cinka, aluzinka un karsti iegremdēta cinkota dzelzs.

Ārā vidē uz rūpnīcā krāsota lokšņu metāla, alumīnija, cinka, aluzinka un karsti iegremdēta cinkota dzelzs.

Pamatne

Jābūt tīrai, sausai, cietai un piemērotai krāsošanai.

Nedrīkst atrasties uz virsmas ilgstoši uzkrājis ūdens.

Virsmas sagatavošana

Netīrumi, netīrumi, tauki, eļļa, sāļi un krīta materiāls tiek noņemti ar Fluren 33 kaļķa un rūsas noņēmēju.

Aļģes, pelējums un sēnītes jānotīra, izmantojot Facade Anti-green.

Noņem koroziju, svešas daļiņas un vaļīgu krāsu, skrāpējot, slīpējot ar slīpmašīnu vai ar tērauda birsti (ST 3 saskaņā ar ISO 8501).

Jāveic matējuma slīpējums uz gludām, spīdīgām virsmām.

Uzklāj 2 kārtas grunts krāsojumu un 2 kārtas nobeiguma krāsojumu.

Uzklāšana

Ar otu, rullīti vai izsmidzinot.

Uzklāj pirmo grunts kārtu uzreiz pēc virsmas tīrīšanas.

Uzklājiet nākamo gruntskrāsas kārtu **uzreiz** pēc pirmās kārtas nožūšanas.

Nobeiguma krāsojums ar:

Iekšējās: Interior High Finish, Metal Pro 30

Ārā: Metal Pro 30 (Metalplademaling) krāsu.

Sagaidāmais rezultāts

Matēta, necaurspīdīga virsma.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Aizsargājiet tikko krāsoto virsmu no nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Veiciet atbilstošus pasākumus, lai novērstu mitruma un nokrišņu ietekmi uz svaigi krāsotām virsmām. Virsma sasniedz maksimālu izturību, kad tā ir pilnībā sacietējusi.

Vides informācija

Samazini krāsas zudumus, iepriekš novērtējot, cik daudz krāsas tev vajadzēs. Noņemiet pēc iespējas vairāk krāsas no instrumentiem pirms tīrīšanas. Krāsu un tīrīšanas šķidrumu nedrīkst izliet kanalizācijā, bet gan savākt un utilizēt kā vides atkritumus. Tukšais un sausais iepakojums jāšķiro kā plastmasa, metāla rokturi jānoņem un jāšķiro kā metāla. Uzglabājiet lieko krāsu pareizi, lai varētu izmantot pāri palikušos un samazināt ietekmi uz vidi.

Uzglabāšana

Vēss, bez sala un cieši noslēgts

Aizsardzības aprīkojums

Aizsargājiet ādu un acis no šļakatām ar piemērotu apģērbu, cimdiem un brillēm. Izvairieties no miglas un putekļu ieelpošanas. Lietojiet piemērotu aizsargaprīkojumu, skatiet drošības datu lapu papildu informācijai.

Tehniskie dati

Produkta veids	Primer
Spīdums	Matēts
Blīvums (kg/l)	1.3
Cieto vielu svara %	55
Cietvielas Vol. %	44
Nominālais izkliedes ātrums (m²/ltr.)	10
Ilgs izkliedes ātrums (m²/ltr.)	12
Īss izkliedes ātrums (m²/ltr.)	8
Minimālā darba temperatūra uzklāšanas laikā un žāvēšanas/sacietēšanas laikā	Min. +10°C
Mitrums	Maksimālais mitrums: 80 % relatīvais ūdens līmenis.
Sauss pieskārienam pie 20° C, 60% relatīvā mitruma (stundas)	1
Pārklāšanas intervāls pie 20° C, 60 % RH (stundas)	2
Pilnībā sacietējis pie 20° C, 60 % relatīvā mitruma (dienās)	7
Atšķaidīšana	Neatšķaidi
Instrumentu tīrīšana utt.	Ūdens